

Thermique

Double vitrage 6/16/4 remplissage argon 90% (couche sur base 6 mm)	Position couche	Aspect Couleur	EN 410						EN 673	Tremposable Bombable	Allège harmonisée
			TL (%)	FS (%)	RL _{ext} (%)	RL _{int} (%)	AE (%)	S	U _g W/m².K		
Pilkington K Glass ™ N – Verre à couche « On Line » à faible émissivité											
Pilkington K Glass ™ N	#2	Neutre	74	65	17	18	26	1,14	1,5	Oui	—
Pilkington K Glass ™ N	#3	Neutre	74	74	18	17	24	1,00	1,5	Oui	—
Pilkington Optitherm ™ - Verres à couche « Off Line » à faible émissivité											
Pilkington Optitherm ™ S3	#2	Neutre	79	55	13	12	24	1,44	1,1	S3 Pro T	—
Pilkington Optitherm ™ S3	#3	Neutre	79	62	12	13	21	1,27	1,1	S3 Pro T	—
Pilkington Optitherm ™ S3 OW	#2	Neutre	81	61	13	12	11	1,33	1,1	Non	—
Pilkington Optitherm ™ S3 OW	#3	Neutre	81	63	12	13	15	1,29	1,1	Non	—
Pilkington Optitherm ™ S1	#2	Neutre	69	43	22	21	26	1,60	1,0	Non	—
Pilkington Optitherm ™ S1	#3	Neutre	69	49	21	22	19	1,41	1,0	Non	—
Pilkington Optitherm K Glass ™ N S1	#3 #4	Neutre	63	47	23	24	28	1,34	0,9	Non	—
Pilkington Optitherm ™ S1 + Pilkington K Glass ™ N	#2 #4	Neutre	63	42	24	23	30	1,50	0,9	Non	—

Triple vitrage 6/14/4/14/6 remplissage argon 90% verre central : Pilkington Optiwhite™	Position couche	Aspect Couleur	EN 410						EN 673	Tremposable Bombable	Allège harmonisée
			TL (%)	FS (%)	RL _{ext} (%)	RL _{int} (%)	AE (%)	S	U _g W/m².K		
Pilkington K Glass™ N – Verre à couche « On Line » à faible émissivité											
Pilkington Optitherm™ S3	#2 #5	Neutre	70	48	16	16	32	1,46	0,6	S3 Pro T	—
Pilkington Optitherm™ S3 OW	#2 #5	Neutre	74	53	17	17	14	1,40	0,6	Non	—
Pilkington Optitherm™ S1	#2 #5	Neutre	54	34	30	30	31	1,59	0,6	Non	—
Pilkington Optitherm™ GS	#2 #5	Neutre	72	60	19	19	26	1,20	0,7	Non	—

Epaisseurs disponibles :

Pilkington **K Glass**™ N : 4 mm, 6 mmPilkington **Optitherm**™ S1 et S3 : 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mmPilkington **Optitherm**™ GS : 4 mmPilkington **Optitherm K Glass**™ N S1: 4 mm, 6 mm, (3 mm et 8 mm sur demande)

Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans la présente publication et quant aux conséquences qui pourraient découler de son utilisation.



Le marquage CE atteste que ce produit est conforme à la norme européenne harmonisée à laquelle il se réfère. Pour en savoir plus sur le marquage CE de chaque produit ainsi que sur les valeurs déclarées, visitez notre site Internet www.pilkington.com/CE



Pilkington Glass Service

620 avenue Dreyfous Ducas, Zone Portuaire de Limay Porcheville – 78520 LIMAY

Contact.france@nsg.com

www.pilkington.fr

Récapitulatif

Verres à couche

Pilkington Glass Service



Thermique et Solaire

Double vitrage 6/16/4 remplissage argon 90%	Position couche	Aspect Couleur	EN 410					EN 673		Tremposable Bombable	Allège harmonisée
			TL (%)	FS (%)	RL _{ext} (%)	RL _{int} (%)	AE (%)	S	U _o W/m².K		
Pilkington Eclipse Advantage™ – Verre à couche « On Line » de contrôle solaire à faible émissivité											
Pilkington Eclipse Advantage™ Clair	#2	Neutre	62	55	29	32	27	1,12	1,6	Oui	Emailé
Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue	#2	Bleu	36	27	13	31	69	1,33	1,6	Oui	Emailé
Pilkington Eclipse Advantage™ Bleu Vert	#2	Bleu/Vert	52	38	21	30	54	1,37	1,6	Oui	Emailé
Pilkington Eclipse Advantage™ Bronze	#2	Bronze	35	35	13	30	59	1,00	1,6	Oui	Emailé
Pilkington Eclipse Advantage™ EverGreen	#2	Vert	44	28	17	31	67	1,58	1,6	Oui	Emailé
Pilkington Eclipse Advantage™ Gris	#2	Gris	30	31	10	31	65	0,95	1,6	Oui	Emailé
Pilkington Solar-E™	#2	Bleu	54	45	11	16	50	1,21	1,5	Oui	Emailé
Pilkington Eclipse™ Silver + Pilkington Optitherm™ S3	#2	Argent	57	47	37	36	19	1,21	1,1	Oui	Emailé
Pilkington Suncool™ – Verre à couche « Off Line » de contrôle solaire à faible émissivité											
Pilkington Suncool™ 70/40	#2	Neutre	71	43	10	11	32	1,66	1,1	70/40 Pro T	—
Pilkington Suncool™ 70/35	#2	Neutre/Bleu	70	37	16	17	30	1,90	1,0	70/35 Pro T	E200
Pilkington Suncool™ 66/33	#2	Neutre/Vert	66	36	16	18	32	1,85	1,0	66/33 Pro T	E200
Pilkington Suncool™ 60/31	#2	Neutre	60	32	11	15	38	1,88	1,0	Non	E200
Pilkington Suncool™ Argent 50/30	#2	Argent	51	32	39	38	28	1,58	1,0	Non	E120
Pilkington Suncool™ Bleu 50/27	#2	Bleu	51	28	19	20	39	1,80	1,1	50/27 Pro T	E130
Pilkington Suncool™ 50/25	#2	Neutre/Bleu	50	27	18	20	42	1,87	1,0	50/25 Pro T	E200
Pilkington Suncool™ 40/22	#2	Neutre/Bleu	40	23	20	22	45	1,74	1,1	40/22 Pro T	E140
Pilkington Suncool™ 30/17	#2	Neutre/Bleu	30	19	25	17	47	1,60	1,1	Non	E140
Pilkington Suncool™ OW – Verre extra clair à couche « Off Line » de contrôle solaire à faible émissivité											
Pilkington Suncool™ 70/40 OW	#2	Neutre	73	45	10	12	19	1,62	1,1	70/40 Pro T	—
Pilkington Suncool™ 70/35 OW	#2	Neutre/Bleu	72	39	16	17	16	1,85	1,0	70/35 Pro T	E200
Pilkington Suncool™ 66/33 OW	#2	Neutre/Vert	68	37	17	18	18	1,84	1,0	66/33 Pro T	E200
Pilkington Suncool™ 60/31 OW	#2	Neutre	62	33	11	15	24	1,87	1,0	Non	E200
Pilkington Suncool™ 50/25 OW	#2	Neutre/Bleu	52	28	19	20	30	1,84	1,0	50/25 Pro T	E200
Pilkington Suncool™ 40/22 OW	#2	Neutre/Bleu	41	24	21	22	33	1,71	1,1	40/22 Pro T	E140
Pilkington Suncool™ 30/17 OW	#2	Neutre/Bleu	31	19	27	17	33	1,64	1,1	Non	E140
Pilkington Activ Suncool™ – Verre à couche « Off Line » de contrôle solaire à faible émissivité autonettoyant											
Pilkington Activ Suncool™ 70/40	#1 #2	Neutre	67	40	16	15	31	1,68	1,1	Non	—
Pilkington Activ Suncool™ 70/35	#1 #2	Neutre/Bleu	67	35	21	21	23	1,90	1,0	Non	A200
Pilkington Activ Suncool™ 66/33	#1 #2	Neutre/Vert	63	33	21	22	29	1,90	1,0	Non	A200
Pilkington Activ Suncool™ 60/31	#1 #2	Neutre	56	30	17	18	34	1,88	1,0	Non	A200
Pilkington Activ Suncool™ Argent 50/30	#1 #2	Argent	48	31	42	37	19	1,56	1,0	Non	A120
Pilkington Activ Suncool™ Bleu 50/27	#1 #2	Bleu	48	27	24	16	37	1,77	1,1	Non	A130
Pilkington Activ Suncool™ 50/25	#1 #2	Neutre/Bleu	48	26	23	22	35	1,83	1,0	Non	A200
Pilkington Activ Suncool™ 40/22	#1 #2	Neutre/Bleu	38	21	25	24	41	1,80	1,1	Non	A140
Pilkington Activ Suncool™ 30/17	#1 #2	Neutre/Bleu	29	17	30	17	45	1,71	1,1	Non	A140

Epaisseurs disponibles :

- Pilkington **Eclipse Advantage™** : 4 mm, 6 mm.
- Pilkington **Solar-E™** : 4 mm, 6 mm.
- Pilkington **Eclipse™** Silver : 6 mm.
- Pilkington **Suncool™** : 6 mm, 8 mm et 10 mm (disponible aussi en 4 mm pour le verre Pilkington **Suncool™** 70/40 et en 12 mm sur demande).
- Pilkington **Suncool™** OW : 6 mm, 8 mm et 10 mm (disponible aussi en 4 mm pour le verre Pilkington **Suncool™** 70/40 OW et en 12 mm sur demande).
- Pilkington **Activ Suncool™** : 6 mm, 8 mm et 10 mm (disponible aussi en 4 mm pour le verre Pilkington **Activ Suncool™** 70/40 et en 12 mm sur demande).