



## Pilkington Optiphon™

	Tykkelse	R <sub>w</sub>	R <sub>w</sub> +C	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	U <sub>g</sub> -værdi*
--	----------	----------------	-------------------	---------------------------------	------------------------

### Produktkode, enkeltglas

8,8Lp	8,8	37	36	33	—
9,1Lp	9,1	37	36	34	—
10,8Lp	10,8	38	37	36	—
12,8Lp	12,8	39	39	37	—
13,1Lp	13,1	40	40	38	—

### Produktkode, To-lag termorude

4-16Ar-8,8Lp	28,8	39	38	34	1,1
5-16Ar-8,8Lp	29,8	40	37	33	1,1
6-16Ar-8,8Lp	30,8	41	38	34	1,1
8-16Ar-8,8Lp	32,8	42	39	35	1,1
10-16Ar-8,8Lp	34,8	44	42	38	1,1
6-16Ar-9,1Lp	31,1	41	39	35	1,1
8-16Ar-9,1Lp	33,1	43	40	36	1,1
10-16Ar-9,1Lp	35,1	45	43	40	1,1
6-16Ar-10,8Lp	32,8	42	39	35	1,1
8-16Ar-10,8Lp	34,8	43	41	37	1,1
10-16Ar-10,8Lp	36,8	44	43	39	1,1
6-16Ar-12,8Lp	34,8	41	40	36	1,1
8-16Ar-12,8Lp	36,8	43	41	36	1,1
10-16Ar-12,8Lp	38,8	45	43	39	1,1
8,8L-12Ar-8,8Lp	29,6	38	37	33	1,3
10,8L-12Ar-8,8Lp	31,6	40	38	34	1,3
8,8Lp-16Ar-12,8Lp	37,6	47	45	40	1,1
9,1Lp-16Ar-13,1Lp	38,2	49	46	41	1,1
9,1Lp-20Ar-13,1Lp	42,2	50	47	42	1,1

### Produktkode, Tre-lag termorude

4-12Ar-4-12Ar-8,8Lp	40,8	38	36	32	1,1
6-12Ar-4-12Ar-9,1Lp	43,1	41	39	34	0,7
6-15Ar-4-15Ar-8,8Lp	48,8	42	40	35	0,9
6-9Ar-4-9Ar-12,8Lp	40,8	42	40	37	1,2
8-12Ar-4-12Ar-12,8Lp	48,8	43	42	38	1,0
13,1Lp-12Ar-6-12Ar-9,1Lp	52,2	49	48	43	0,7
13,1Lp-12Kr-6-12Kr-9,1Lp	52,2	50	48	43	0,5

	Tykkelse	R <sub>w</sub>	R <sub>w</sub> +C	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	U <sub>g</sub> -værdi**
--	----------	----------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

### Produktkode, To-lag koblet

3+40+K8,8Lp		46		36	1.8
-------------	--	----	--	----	-----

Ar = 90% argon-gas; Kr = 90% krypton-gas; R<sub>w</sub>, R<sub>w</sub>+C og R<sub>w</sub>+C<sub>tr</sub> er i h.t. DS/EN717-1

\*U<sub>g</sub>-værdi gælder for Pilkington **Optitherm™** S3 i position 3 (position 2 og 5 i tre-lag termorude)

\*\*U<sub>g</sub>-værdi gælder for Pilkington **K Glass™** i position 3



CE-mærkning sikrer at produktet opfylder de nye harmoniserede europæiske standarder.  
CE-mærket for hvert produkt, inklusive de deklarerede værdier, findes på [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE)



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business

**Pilkington Danmark A/S**  
Farverland 1A - 2600 Glostrup  
Tlf. 43 96 72 02, Fax 43 96 70 96  
E-mail: [pilkington@pilkington.dk](mailto:pilkington@pilkington.dk)  
[www.pilkington.dk](http://www.pilkington.dk)