



Pilkington Optiwhite™

Suoritusarvotaulukko

Tuote	Valo		Aurinkoenergia				U-arvo (W/m ² K)
	Läpäisy	Heijastus	Suora läpäisy	Heijastus	Absorptio	Kokonaisläpäisy	
2 mm	0,92	0,08	0,91	0,08	0,01	0,91	5,9
3 mm	0,92	0,08	0,91	0,08	0,01	0,91	5,8
4 mm	0,92	0,08	0,91	0,08	0,01	0,91	5,8
5 mm	0,91	0,08	0,90	0,08	0,02	0,91	5,8
6 mm	0,91	0,08	0,90	0,08	0,02	0,90	5,7
8 mm	0,91	0,08	0,89	0,08	0,03	0,90	5,7
10 mm	0,91	0,08	0,88	0,08	0,04	0,89	5,6
12 mm	0,91	0,08	0,88	0,08	0,04	0,89	5,5
15 mm	0,90	0,08	0,87	0,08	0,05	0,88	5,5
19 mm	0,90	0,08	0,86	0,08	0,06	0,87	5,3

Ylläolevat suoritusarvot on määritetty SFS-EN 410 ja SFS-EN 673 mukaisesti.

Tämä julkaisu antaa vain yleiskuvauksen tuotteesta. Yksityiskohtaisempia lisätietoja saa Pilkingtonin paikalliselta rakennuslasituotteiden toimittajalta. Käyttäjät vastaavat siitä, että he käyttävät tuotetta erilaisissa sovelluksissa asianmukaisesti, ja että kyseinen käyttö on kaikkien paikallisten ja kansallisten lakien, standardien, normien ja muiden vaatimusten mukaista. Nippon Sheet Glass Co. Ltd. ja sen tytäryhtiöt kieltäytyvät suurimmassa sovellettavien lakien sallimassa laajuudessa kaikesta vastuusta, joka johtuu tämän julkaisun virheistä tai siitä pois jääneistä seikoista ja kaikista näihin tietoihin luottamisen seurauksista. Pilkington ja "Optiwhite" ovat Nippon Sheet Glass Co. Ltd:n tuotemerkkejä.



CE-merkintä vahvistaa, että tuote noudattaa sitä koskevaa yhdenmukaista eurooppalaista normia. Jokaisen tuotteen CE-merkki ilmoitettuine arvoineen löytyy osoitteesta www.pilkington.fi/rakennuslasituotteet CE-merkintä



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy
PI 20, 15101 Lahti
Puh (03) 811311 Fax (03) 7525 103
sähköposti: info@fi.nsg.com
www.pilkington.fi