



Pilkington **Optiphon™** - akustiske ytelsesdata

Glass type	Akustiske ytelsesdata [dB]			Total tykkelse [mm]
	R _w	C	C _{tr}	
Enkeltglass				
Pilkington Optiphon™ 6,8	36	-1	-4	6,8
Pilkington Optiphon™ 8,8	37	0	-2	8,8
Pilkington Optiphon™ 10,8	38	-1	-3	10,8
Pilkington Optiphon™ 12,8	40	-1	-3	12,8
Pilkington Optiphon™ 16,8	41	-1	-3	16,8
Pilkington Optiphon™ 20,8	42	-1	-3	20,8
Pilkington Optiphon™ 24,8	43	-1	-3	24,8
Doble isolerglassruter				
4 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 6,8	36	-2	-6	26,8
4 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	39	-3	-7	28,8
6 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 6,8	40	-2	-6	28,8
6 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	41	-2	-6	30,8
8 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 6,8	42	-3	-7	30,8
8 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	42	-3	-8	32,8
8 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 10,8	43	-2	-6	34,8
8 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	43	-2	-6	36,8
10 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	44	-2	-6	34,8
10 mm - 18 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	43	-2	-6	36,8
10 mm - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	46	-2	-6	38,8
10 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	44	-1	-5	36,8
Pilkington Optilam™ 9,5 - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	43	-3	-7	38,3
Pilkington Optilam™ 14,8 - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 14,8	47	-1	-3	49,6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	48	-2	-7	37,6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	49	-2	-7	41,6
Pilkington Optiphon™ 10,8 - 24 mm - Pilkington Optiphon™ 16,8	52	-2	-6	51,6
Pilkington Optiphon™ 12,8 - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 14,8	51	-2	-6	43,6
Pilkington Optiphon™ 12,8 - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 16,8	51	-1	-6	45,6
Pilkington Optiphon™ 12,8 - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 16,8	51	-1	-4	49,6
Triple isolerglassruter				
6 mm - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	42	-3	-8	42,8
6 mm - 14 mm - 4 mm - 14 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	43	-2	-7	44,8
6 mm - 16 mm - 4 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	42	-2	-7	50,8
8 mm - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	43	-2	-7	44,8
8 mm - 16 mm - 4 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	45	-3	-7	52,8
8 mm - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 10,8	44	-2	-7	48,8
8 mm - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	45	-1	-5	50,8
8 mm - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	46	-2	-6	54,8
10 mm - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	46	-1	-3	56,8
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	46	-2	-7	45,6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 10,8	47	-2	-7	49,6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	49	-1	-7	51,6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 14 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	49	-1	-6	53,6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	50	-2	-7	55,6

R_w (C;C_{tr}) bestemmes i samsvar med EN 717-1.

Isolerende glassenheter fylt med argon (90%).

For å beregne andre ytelsesdata, bruk Pilkington Spectrum online kalkulator på <https://spectrum.pilkington.com> eller Pilkington Spectrum mobilapp.

Denne publikasjonen gir kun en generell beskrivelse av produktene. Mer detaljert informasjon kan fåes fra din lokale leverandør av Pilkington glass. Det er brukerens ansvar å sørge for at produktene brukes på riktig måte og i overensstemmelse med alle relevante lover, regler, forskrifter, standarder og andre krav. Så langt gjeldende lover tillater, fraskriver Nippon Sheet Glass Co. Ltd og dets underliggende selskaper seg alt ansvar for feil eller mangler som følge av denne publikasjonen, og for alle konsekvenser som kan oppstå ved at man forholder seg til den. Pilkington, "Optiphon" og "Optilam" er varemerker som eies av Nippon Sheet Glass Co. Ltd, eller datterselskaper.



CE-merkning sikrer at produktet harmoniserer med den europeiske normen.

CE-merket for hvert produkt, inkludert deklarerte verdier, finnes på www.pilkington.com/CE.



Pilkington Norge AS

Vindheiveien 17, 2406 Elverum

Tlf: +47 62 41 94 60

elverum@no.nsg.com

www.pilkington.no