



Pilkington **Suncool™** Q 60/25  
Det optimale solbeskyttelsesglasset

## Pilkington **Suncool**™ Q 60/25 - Teknisk informasjon

Glass (ytterglass)	Lys (%)			Solenergi (%)			Selektivitet	U <sub>g</sub> [W/m <sup>2</sup> K]
	Transmission, L <sub>T</sub>	Utvendig refleksjon, L <sub>R,ut</sub>	Innvendig refleksjon, L <sub>R,in</sub>	Direkte transmisjon, S <sub>T</sub>	Absorpsjon	Total transmisjon, g		Argon (90%)
Dobbel isolerglass: 6 mm yttre glass – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington <b>Optifloat</b> ™ Klar								
Pilkington <b>Suncool</b> ™ Q 60/25	60	9	12	25	37	27	2.22	1.0
Trippel isolerglass: 6 mm yttre glass – 18 mm Ar – 4 mm Pilkington <b>Optifloat</b> ™ Klar – 18 mm Ar – 4 mm Pilkington <b>Optitherm</b> ™ S3								
Pilkington <b>Suncool</b> ™ Q 60/25	54	11	15	22	40	25	2.16	0.5

Alle data i tabellen er beregnet i hh til NS-EN 410:2011 og NS-EN 673:2011.

### Produktbeskrivelse

Pilkington **Suncool**™ Q 60/25 – er et nøytralt solbeskyttelsesglass med høy fargestabilitet, lav refleksjon og suveren selektivitet. Det spesielle belegget tilbyr enestående selektivitet med lys-transmisjon på 60% og total solenergitransmisjon på bare 27%.\*\*

Belegget gir maksimal med naturlig dagslys i bygningen samtidig som solstrålene reduseres. Dette gir et komfortabelt miljø og bidrar til en kostnads-effektiv løsning for både beboere og eiendomsutviklere I tillegg er U<sub>g</sub>-verdien på bare 0,5 W/m<sup>2</sup>K\*, kombinert med lavest refleksjon på bare 9%\*\* og med fargestabilitet fra alle visningsvinkler, sikrer dette glasset en visuelt fantastisk fasade.

“Pilkington står for innovasjon og tradisjon” og Pilkington **Suncool**™ Q 60/25 oppfyller dette kravet – riktig produkt til riktig pris og bruk fra Pilkington sitt solkontrollglass produktspekter.

\* i en trippel isolerrute (6mm Pilkington **Suncool**™ Q 60/25 – 18 mm argon – 4 mm Pilkington **Optifloat**™ Klar – 18 mm argon – 4 mm Pilkington **Optitherm**™ S3)

\*\* i en dobbel isolerrute (6mm Pilkington **Suncool**™ Q 60/25 – 16 mm argon – 4 mm Pilkington **Optifloat**™ Klar)

### Fordeler

- Nøytralt utseende
- Lav refleksjon
- Utmerkt selektivitet
- Høy fargestabilitet fra alle vinkler



#### Tilgjengelighet:

- Standardstørrelser: 6000 × 3210 mm och 3210 × 2550 mm
- Tykkelser: 4-10\* mm
- Laminert versjon: Pilkington **Suncool Optilam**™ Q 60/25 i tykkelser fra 6,4 till 12,8 mm

\* Andre størrelser, tykkelser og belegg på Pilkington Optiwhite™ ekstra klart glass skaffes på forespørsel.

Pilkington **Suncool**™ Q 60/25 kan også kombineres med andre Pilkington produkter, som f. eks. Pilkington **Optitherm**™ S3 energispareglass men også med en rekke andre.

Så langt gjeldende lover tillater, fraskriver seg Nippon Sheet Glass Co. Ltd. inklusive datterselskap alt ansvar for feil eller mangler i denne publikasjon, og for alle konsekvenser som kan oppstå ved at man forholder deg til den.



CE-merkning sikrer at produktet harmoniserer med den europeiske normen.  
CE-merket for hvert produkt, inkludert deklarte verdier, finnes på [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE).