



Pilkington **Suncool™** Dynamic
powered by Suntuitive™
Dynamiczna ochrona przed słońcem

Pilkington **Suncool**™ Dynamic - dane techniczne

Produkt	Forma	Przepuszczalność światła, Lt (%)	Całkowita przepuszczalność energii słonecznej, g (%)
Pilkington Suncool ™ Dynamic szklenie pojedyncze	bezbarwne	62	67
	przyciemnione	10	44
Pilkington Suncool ™ Dynamic szyba jednokomorowa – wartość U_g 1,1	bezbarwne	56	46
	przyciemnione	9	21
Pilkington Suncool ™ Dynamic szyba jednokomorowa – wartość U_g 1,0	bezbarwne	48	34
	przyciemnione	8	14
Pilkington Suncool ™ Dynamic szyba dwukomorowa – wartość U_g 0,7	bezbarwne	51	39
	przyciemnione	9	16

Dane odnoszą się do norm europejskich, szczególnie EN 410 i EN 673.

Inteligentne szkło Pilkington **Suncool**™ Dynamic powered by Suntuitive™ to proste rozwiązanie pozwalające osiągnąć efekt dynamicznej ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Pilkington **Suncool**™ Dynamic to termochromowe bezpieczne szkło laminowane, dopasowujące się do warunków nasłonecznienia zmieniających się wraz z porami roku. W porównaniu z innymi dynamicznymi technologiami przeszkleń, szkło to samoczynnie dopasowuje się do warunków nasłonecznienia w każdym pomieszczeniu.

Mimo dynamicznego przyciemniania, jakie oferuje szkło Pilkington **Suncool**™ Dynamic, pozwala ono jednocześnie cieszyć się niczym niezamąconym, pozbawionym zniekształceń widokiem za oknem, na przykład na ogród. Szkło Pilkington **Suncool**™ Dynamic jest także optymalnym rozwiązaniem dla sklepów. Witryny sklepowe będą korzystnie wyglądały również wieczorem, ponieważ przyciemnienie występuje w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

Pilkington **Suncool**™ Dynamic 9,2 mm osiąga ponadto klasę odporności 1(B)1 zgodnie z normą EN 12600.



Niniejsza publikacja stanowi jedynie ogólny opis produktów. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dostawcy produktów marki Pilkington. Do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie, czy zastosowanie produktu odpowiada konkretnemu przeznaczeniu oraz czy sposób jego użytkowania spełnia wszystkie stosowne przepisy prawa, normy, zasady postępowania i inne wymogi. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z polegania na niej. Pilkington i „Suncool” są znakami handlowymi należącymi do Nippon Sheet Glass Co. Ltd lub jej spółek zależnych. Suntuitive jest znakiem handlowym firmy Pleotint, LLC i jest zarejestrowany w USA i Unii Europejskiej.



Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską. Etykiętę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE



Pilkington Polska Sp. z o.o.

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, tel.: 15 832 30 41, fax: 15 832 39 25

Biuro Doradztwa Technicznego

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, tel.: 22 548 75 07, 22 548 75 17, fax: 22 548 75 22

www.pilkington.pl

Luty 2019