



Pilkington **Suncool™** Dynamic
powered by Suntuitive™
Einfach. Dynamisch. Wartungsfrei.

Pilkington **Suncool**™ Dynamic – Technische Daten

Produkt	Form	Lichtdurchlässigkeit, T _L (%)	Gesamtenergiedurchlässigkeit, g (%)
Pilkington Suncool ™ Dynamic Einzelscheibe (Verbundsicherheitsglas)	klar	62	67
	getönt	10	44
Pilkington Suncool ™ Dynamic zweifach Isolierglas – U _g Wert 1,1	klar	56	46
	getönt	9	21
Pilkington Suncool ™ Dynamic zweifach Isolierglas – U _g Wert 1,0	klar	48	34
	getönt	8	14
Pilkington Suncool ™ Dynamic dreifach Isolierglas – U _g Wert 0,7	klar	51	39
	getönt	9	16

Die Daten beziehen sich auf europäische Normen, insbesondere auf DIN EN 410 und DIN EN 673.

Pilkington **Suncool**™ Dynamic powered by Suntuitive™ ist die clevere und einfache Lösung für Ihren dynamischen Sonnenschutz. Pilkington **Suncool**™ Dynamic ist ein thermochromes Verbundsicherheitsglas, welches sich abhängig von der Jahreszeit den wechselnden Sonnenverhältnissen anpasst. Im Vergleich zu anderen dynamischen Glastechnologien müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen andauernd die Tönungsintensität oder Schattierung in verschiedenen Räumen zu justieren – Pilkington **Suncool**™ Dynamic übernimmt das für Sie!

Trotz der dynamischen Tönung, die Pilkington **Suncool**™ Dynamic bietet, stellt das Glas dennoch sicher, dass Sie einen klaren, verzerrungsfreien Blick aus dem Gebäude, zum Beispiel in den Gartenbereich, genießen können. Auch für Gewerbetreibende ist Pilkington **Suncool**™ Dynamic eine optimale Lösung. Ihre Produktausstellung wird auch abends optimal dargestellt, denn Pilkington **Suncool**™ Dynamic tönt ausschließlich bei direkter Sonneneinstrahlung ab.



Pilkington **Suncool**™ Dynamic 9,2 mm erreicht zudem gemäß EN 12600 die Pendelschlagklasse 1B1 (Stoßsicherheit).

Sie haben weitere Fragen zu Pilkington **Suncool**™ Dynamic? Senden Sie uns eine E-Mail an marketingDE@nsg.com.

Die durch die NSG Group oder deren Tochterunternehmen zur Verfügung gestellten Produktinformationen, Spezifikationen, Zeichnungen sowie Berechnungen beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung der Pilkington **Suncool**™ Dynamic Produkte und verlieren bei Verwendung von systemfremden Produkten ihre Gültigkeit. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Pilkington **Suncool**™ Dynamic Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht.

Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Suntuitive ist eine Marke der Pleotint, LLC und ist in den USA und der Europäischen Union registriert.

CE Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt. Die CE-Kennzeichnung basiert auf der Produktnorm für Verbundglas und Verbundsicherheitsglas gemäß DIN EN 14449.



Pilkington Deutschland AG
 Hegestraße 45966 Gladbeck
 Telefon +49 (0)2043 4 05 56 52 Telefax +49 (0)2043 4 05 56 66
 E-Mail: marketingDE@nsg.com
www.pilkington.de