



# Pilkington Pyrostop™

## Технические данные

Тип стекла	Класс	Толщина [мм]	Допуск толщины [мм]	Пропускание света LT [%]	Вес [кг/м²]	Коэфф. Rw [дБ]	Коэфф. U [Вт/м²К]	Максимальные тестируемые размеры [мм]
------------	-------	-----------------	---------------------------	--------------------------------	----------------	----------------------	-------------------------	---

### Стекла Pilkington Pyrostop™ для внутренних ограждений (класс EI)

Pilkington Pyrostop™ 30-10 (изолирующая способность 30 мин., целостность 30 мин.)	EI 30	15	±1	86	35	38	5,1	1400 x 2400
Pilkington Pyrostop™ 60-101 (изолирующая способность 60 мин., целостность 60 мин.)	EI 60	23	±2	87	55	41	4,8	1400 x 2400
Pilkington Pyrostop™ 90-102 (изолирующая способность 90 мин., целостность 90 мин.)	EI 90	37	±2	84	86	44	4,2	1400 x 2300
Pilkington Pyrostop™ 120-10 (изолирующая способность 120 мин., целостность 120 мин.)	EI 120	56	±3	74	117	43	2,5	1150 x 2200
Pilkington Pyrostop™ 120-106 (изолирующая способность 120 мин., целостность 120 мин.)	EI 120	54	±3	75	112	43	2,6	1220 x 2420
Pilkington Pyrostop™ 30-500 (изолирующая способность 30 мин., целостность 30 мин.) остекл. косое	EI 30	27	±2	81	63	41	4,8	1050 x 2000
Pilkington Pyrostop™ 60-50 (изолирующая способность 60 мин., целостность 60 мин.) остекл. косое	EI 60	33	±3	85	75	41	4,5	1050 x 2000

### Стекла Pilkington Pyrostop™ для наружных ограждений (класс EI)

Pilkington Pyrostop™ 30-20 (изолирующая способность 30 мин., целостность 30 мин.)	EI 30	18	±1	85	42	38	5,0	1400 x 3000
Pilkington Pyrostop™ 30-25 стеклопакет с 6 мм Pilkington Optifloat™ (изолир. спос. 30 мин., целостность 30 мин.)	EI 30	32 до 36	±2	76	58	39 до 40	2,9 до 2,7	1400 x 2400
Pilkington Pyrostop™ 30-35 стеклопакет (изолирующая способность 30 мин., целостность 30 мин.)	EI 30	32 до 36	±2	зависит от покрытия*	58	39 до 40	до 1,3	1400 x 2400
Pilkington Pyrostop™ 60-201 (изолирующая способность 60 мин., целостность 60 мин.)	EI 60	27	±2	86	63	41	4,7	1400 x 2400
Pilkington Pyrostop™ 60-251 стеклопакет с 6 мм Pilkington Optifloat™ (изолирующая способность 60 мин., целостность 60 мин.)	EI 60	41 до 45	±2	77	77	41	2,7	1400 x 2400
Pilkington Pyrostop™ 60-351 стеклопакет (изолирующая способность 60 мин., целостность 60 мин.)	EI 60	41 до 45	±2	зависит от покрытия*	77	41	до 1,3	1400 x 2400
Pilkington Pyrostop™ 90-201 (изолирующая способность 90 мин., целостность 90 мин.)	EI 90	40	±2	83	93	44	4,1	1400 x 2000
Pilkington Pyrostop™ 120-380 (изолирующая способность 120 мин., целостность 120 мин.)	EI 120	64	±2	зависит от покрытия*	120	46	2,3	1150 x 2200
Pilkington Pyrostop™ 30-401 (изолирующая способность 30 мин., целостность 30 мин.) остекл. косое	EI 30	44	±2	зависит от покрытия*	77	40	до 1,3	1050 x 2000

Допуск размеров: ±1 мм/пог. м кромки.

\* в стеклопакетах могут использоваться стекла с покрытиями разных типов, напр. Low-E или Pilkington Suncool™ HP. Они выполняют дополнительные функции – теплоизоляция (коэффициент U), солнцезащита (коэффициент g), придают также стеклу определенный цвет и рефлексивность.

# Pilkington Pyrodur™

## Технические данные

Тип стекла	Класс	Толщина [мм]	Допуск толщины [мм]	Пропускание света LT [%]	Вес [кг/м²]	Коэфф. Rw [дБ]	Коэфф. U [Вт/м²К]	Максимальные тестируемые размеры [мм]
------------	-------	-----------------	---------------------------	--------------------------------	----------------	----------------------	-------------------------	---

### Стекла Pilkington Pyrodur™ для внутренних ограждений (класс E)

Pilkington Pyrodur™ 30-10 (целостность 30 мин.)	E 30	7	±1	89	17	34	5,6	1200 x 2300
Pilkington Pyrodur™ 30-103 (целостность 30 мин.)	E 30	9	±1	88	22	35	5,5	1200 x 2400
Pilkington Pyrodur™ 60-10 (целостность 60 мин.)	E 60	10	±1	87	24	35	5,4	1200 x 2000
Pilkington Pyrodur™ 30-500 остекление косое (целостность 30 мин.)	E 30	23	±2	83	53	40	4,9	1050 x 2000

### Стекла Pilkington Pyrodur™ для внутренних ограждений (класс E)

Pilkington Pyrodur™ 30-201 (целостность 30 мин.)	E 30	10	±1	87	24	36	5,4	1400 x 2600
Pilkington Pyrodur™ 30-251 стеклопакет с 6 мм Pilkington Optifloat™ (целостность 30 мин.)	E 30	24 до 32	±2	78	40	38	3,0	1400 x 2300
Pilkington Pyrodur™ 30-351 стеклопакет (целостность 30 мин.)	E 30	24 до 32	±2	зависит от покрытия*	40	38	до 1,1	1400 x 2300
Pilkington Pyrodur™ 60-20 (целостность 60 мин.)	E 60	13	±1	85	31	38	5,3	1200 x 2000
Pilkington Pyrodur™ 60-35 стеклопакет (целостность 60 мин.)	E 60	25 до 29	±2	зависит от покрытия*	46	38	до 1,3	1200 x 2000
Pilkington Pyrodur™ 30-401 остекление косое (целостность 30 мин.)	E 30	40	±2	зависит от покрытия*	67	40	до 1,3	1050 x 2000

Допуск размеров: ±1 мм/пог. м кромки.

\* в стеклопакетах могут использоваться стекла с покрытиями разных типов, напр. Low-E или Pilkington Suncool™ HP. Они выполняют дополнительные функции – теплоизоляция (коэффициент U), солнцезащита (коэффициент g), придают также стеклу определенный цвет и рефлективность.

Принцип обозначения стекол Pilkington Pyrostop™  
и Pilkington Pyrodur™

**1-ое число**

30, 60, 90, 120 – изолирующая способность или  
целостность в минутах

**1-я цифра после тире**

1 – для внутреннего применения

2 – для наружного применения

3 – для наружного применения в стеклопакете  
с низкоэмиссионным стеклом

4 – для косоугольного остекления в качестве стеклопакета

5 – для косоугольного остекления в качестве одинарного стекла

**2-я цифра после тире**

0 – прозрачные

2 – орнаментные

5 – в качестве стеклопакета

6 – в качестве стеклопакета с закаленным стеклом

7 – звукопоглощающий стеклопакет

8 – противозломный стеклопакет

**3-я цифра после тире**

0, 1, 2 – разные типы стекол

*Компания Pilkington не несет никакой ответственности за ошибки либо упущения в настоящей публикации, а также за любые последствия, следующие из её использования. Больше сведений можно получить в Бюро Технического Консультирования.*



Маркировка CE подтверждает, что продукт соответствует европейским нормам (hEN).

Вы сможете найти этикетку CE для каждого продукта на сайте [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE)



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business

**Pilkington IGP Sp. z o.o.**

Польша, г. Варшава, 02-675, ул. Wołoska 18 (здание Curtis Plaza)

тел.: +48 22 848 22 15, +48 22 640 29 90; факс: +48 22 848 22 86

[www.pilkington.com](http://www.pilkington.com)