



Pilkington **Optiwhite™** Leistungsdaten

Produkt	Licht (%)		Wärme durch Sonneneinstrahlung (%)				U _g -Wert [W/m ² K]
	Lichtdurchlässigkeit	Reflexion	Energietransmission	Reflexion	Absorption	Gesamtenergie- durchlässigkeit	
2 mm	92	8	91	8	1	91	5.8
3 mm	92	8	91	8	1	91	5.8
4 mm	92	8	91	8	1	91	5.8
5 mm	91	8	90	8	2	90	5.7
6 mm	91	8	90	8	2	90	5.7
8 mm	91	8	89	8	3	90	5.6
10 mm	91	8	88	8	4	89	5.6
12 mm	91	8	88	8	4	89	5.5
15 mm	90	8	87	8	5	88	5.4
19 mm	90	8	86	8	7	87	5.3

Die vorgenannten Leistungsdaten wurden nach EN 410 und EN 673 bestimmt.

Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington and „Optiwhite“ sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.



**Pilkington Bischofshofen:
Pilkington Austria GmbH**

Werksgelände 24
A-5500 Bischofshofen
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

**Pilkington Brunn:
Pilkington Austria GmbH**

Wienerstraße 55
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

**Pilkington Wundschuh:
Pilkington Austria GmbH**

Gewerbepark 5
A-8142 Wundschuh
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

**Pilkington Innsbruck:
Pilkington Austria GmbH**

Archenweg 54
A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103