



Delogcolor®

Herdet/heat soaked testet glass med emaljert bakside til både innendørs og utendørs bruk

Unik utstråling

Delogcolor[®]-paneler gir fasader og interiør en unik utstråling.

Panelene med emaljert bakside i høy kvalitet imponerer med et moderne utseende. I tillegg til det store utvalget av standardfarger er det mulig å få nesten alle RAL-fargene. Naturligvis kan du også få spesialfarger som er sammensatt etter dine egne ønsker. **Delogcolor**[®]-panelene har lang levetid, er fargeekte og værbestandige.

Delogcolor[®]

Lang levetid, fargeekte
og værbestandig





Lang levetid - egenskaper og fordeler

- **Delogcolor®** er en prosess der baksiden av et glass blir påført et farget emaljebelegg som smelter sammen med glassoverflaten ved herding. På denne måten får produktet lang levetid, blir fargeekte og værbestandig.
- Panelene fremstilles av termisk herdet sikkerhetsglass i henhold til EN 14179 (Termisk Herdet, Heat soaked tested glass). Hvis det skjer et brudd, går glasset i småbiter uten skarpe kanter slik at skaderisikoen reduseres.
- Som følge av den termiske herdingen får produktet en ekstremt høy mekanisk styrke. I tillegg tåler det varme og store temperaturforskjeller.
- **Delogcolor®**-paneler fås i en lang rekke farger.
- Glasset kan bearbeides i form av boring, utsparinger og ulike kantutførelser.
- **Delogcolor®**-paneler inneholder ikke skadelige stoffer som bly, kvikksølv og krom IV.
- Pålitelig og sikkert takket være lang erfaring.



Tekniske data

- I standardutførelsen blir panelene levert som floatglass. Ved lyse fargetoner anbefales det bruk av Pilkington **Optiwhite™** for å få et optimalt fargerresultat. Hvis det er ønske om det, kan det også brukes gjennomfarget glass.
- Fås som laminert glass med emaljering på baksiden av PVB-folien.
- **Delogcolor®**-paneler kan sammenføres til en isolerglassrute i kombinasjon med isolasjon og solbeskyttelsesglass slik at panelene utgjør en harmonisk helhet med de transparente glassoverflatene.
- Den emaljerte siden av **Delogcolor®**-panelene egner seg til påliming.
- **Delogcolor®**-paneler blir termisk herdet som standard.
- **Delogcolor®**-paneler blir tilskåret etter mål (mål: minst 200 × 300 mm, maksimalt 2000 × 4800 mm).
- **Delogcolor®** er tilgjengelige i tykkelse 6, 8 og 10 mm og leveres på Pilkington **Optiwhite™** og Pilkington **Optifloat™**.

Bruksområde

Delogcolor[®]-paneler kan brukes både inne i bygninger og på utvendige fasader. Eksempler på innendørsbruk er kjøkkenbakvegger og veggkledninger blant annet på restauranter, hoteller og skoler, men de kan også benyttes til bord, innerdører og displayer. Utendørsbruk kan for eksempel omfatte fasadekledninger, butikkfronter og kombinasjoner med isolerruter.





Denne publikasjonen gir kun en generell beskrivelse av produktene. Mer detaljert informasjon kan fåes fra din lokale leverandør av Pilkington glass. Det er brukerens ansvar å sørge for at produktene brukes på riktig måte og i overensstemmelse med alle relevante lover, regler, forskrifter, standarder og andre krav. Så langt gjeldende lover tillater, fraskriver Nippon Sheet Glass Co. Ltd og dets underliggende selskaper seg alt ansvar for feil eller mangler som følge av denne publikasjonen, og for alle konsekvenser som kan oppstå ved at man forholder seg til den. Pilkington, „Optiwhite“, „Optifloat“ og „Delogcolor“ er varemerker som eies av Nippon Sheet Glass Co. Ltd, eller datterselskaper.



CE-merkning sikrer at produktet harmoniserer med den europeiske normen.
CE-merket for hvert produkt, inkludert deklarete verdier, finnes på www.pilkington.com/CE.