



Pilkington **MirroView™** Lustro transparentne

Szkło Pilkington **MirroView™** to bezbarwne szkło float pokryte wysokorefleksyjną lustrzaną powłoką, która umożliwia budowanie interaktywnych lusterek ukrywających monitory. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o słabo oświetlonych pomieszczeniach.

Rodzaj szkła	Grubość nominalna (mm)	Substrat	Substrat (%)	Odbicie światła od strony powlekanej (%)	Odbicie światła od strony niepowlekanej (%)	Sposób prawidłowego szklenia
Pilkington MirroView™	3,2	Szkło bezbarwne	25	64	59	Powłoka lustrzana skierowana w stronę obserwatora
	6	Szkło bezbarwne	25	64	57	Powłoka lustrzana skierowana w stronę obserwatora
Pilkington MirroView™ 50/50	3,2	Szkło bezbarwne	36	53	51	Powłoka lustrzana skierowana w stronę obserwatora
	6	Szkło bezbarwne	35	53	48	Powłoka lustrzana skierowana w stronę obserwatora

Zastosowania

- Bary i restauracje
- Łazienki
- Sklepy
- Ekrany dotykowe
- Rynek Digital Signage

Zalety powłoki pirolitycznej

- Trwała i wytrzymała
- Hartowalna
- Łatwa w przetwarzaniu i transporcie
- Brak konieczności usuwania wartsy brzegowej
- Praktycznie nieograniczony okres przechowywania

Niniejsza publikacja stanowi jedynie ogólny opis produktów. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dostawcy produktów marki Pilkington. Do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie, czy zastosowanie produktu odpowiada konkretnemu przeznaczeniu oraz czy sposób jego użytkowania spełnia wszystkie stosowne przepisy prawa, normy, zasady postępowania i inne wymogi. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z polegania na niej. Pilkington i „MirroView” są znakami handlowymi należącymi do Nippon Sheet Glass Co. Ltd lub jej spółek zależnych.



Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską. Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE



Pilkington Polska Sp. z o.o.

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, tel.: 15 832 30 41, fax: 15 832 39 25

Biuro Doradztwa Technicznego

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, tel.: 22 548 75 07, 22 548 75 17, fax: 22 548 75 22

www.pilkington.pl