

Pilkington Pyrostop™

Pilkington Pyrodur™



Технические параметры будут корректироваться совместно
с испытательным центром МЧС России

Pilkington Pyrostop™

Тип стекла	Класс	Состояние ¹⁾	Толщина са. мм	Коэффициент светопрозрачно- сти LT са. %	Вес са. кг/м ²	Допуск толщины мм	Звукоизоляция дБ (R _w) са. дБ	Теплопередача (U-Value) са. Вт/м·К
Pilkington Pyrostop™ для внутренних ограждений (класс EI)								
30-10	EI 45	SGU	15	85	35	± 1,0	38	5,2
60-101	EI 60	SGU	23	88	55	± 2,0	40	5,0
Pilkington Pyrostop™ для наружных ограждений (класс EI)								
30-20	EI 45	SGU	18	84	42	± 1,0	38	5,0
30-25	EI 45	DGU	32 (SZR ²⁾ 8) или 36 (SZR ²⁾ 12)	75	58	± 2,0	39 (SZR ²⁾ 8) или 40 (SZR ²⁾ 12)	3,0 (SZR ²⁾ 8) или 2,8 (SZR ²⁾ 12)
30-35	EI 45	DGU	32 (SZR ²⁾ 8) или 36 (SZR ²⁾ 12)	в зависимости от покрытия	58	± 2,0	39 (SZR ²⁾ 8) или 40 (SZR ²⁾ 12)	в зависимости от покрытия
45-200	EI 60	SGU	19	84	45	± 1,0	38	5,0
60-201	EI 60	SGU	27	86	61	± 2,0	41	4,8
60-251	EI 60	DGU	41 (SZR ²⁾ 8) или 45 (SZR ²⁾ 12)	78	77	± 2,0	41	2,9 (SZR ²⁾ 8) или 2,7 (SZR ²⁾ 12)
60-351	EI 60	DGU	41 (SZR ²⁾ 8) или 45 (SZR ²⁾ 12)	в зависимости от покрытия	77	± 2,0	41	в зависимости от покрытия
90-202	EI 90	DGU	47	75	91	± 3,0	40	2,9

Максимальный допустимый размер зависит от схемы испытаний отдельного государства.

¹⁾ SGU = Монолит; DGU = Стеклопакет

²⁾ SZR = дистанционная рамка

Pilkington Pyrodur™

Тип стекла	Класс	Состояние ¹⁾	Толщина са. мм	Коэффициент светопроницамо сти LT са. %	Вес са. кг/м ²	Допуск толщины мм	Звукоизоляция дБ (R _w) са. дБ	Теплопередача (U-Value) са. Вт/м·К
Pilkington Pyrodur™ для наружных ограждений (класс E)								
30-201	EI 15	SGU	10	88	24	± 1,0	36	5,4
30-251	EI 15	DGU	24 (SZR ²⁾ 8) или 28 (SZR ²⁾ 12)	78	40	± 2,0	38	3,0 (SZR ²⁾ 8) или 2,8 (SZR ²⁾ 12)

Максимальный допустимый размер зависит от схемы испытаний отдельного государства.

¹⁾ SGU = Монолит; DGU = Стеклопакет

²⁾ SZR = дистанционная рамка



PILKINGTON

Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen

Telephone +49 (0)209 1 68 0 Fax +49 (0)209 1 68 20 56

E-Mail brandschutz@pilkington.de

www.pilkington.com