



Pilkington **Optiphon™** - akustisk prestanda


Glasyper	Akustisk prestanda [dB]			Total tjocklek [mm]
	R _w	C	C _{tr}	
Enkelglas				
Pilkington Optiphon™ 6,8	36	-1	-4	6.8
Pilkington Optiphon™ 8,8	37	0	-2	8.8
Pilkington Optiphon™ 10,8	38	-1	-3	10.8
Pilkington Optiphon™ 12,8	40	-1	-3	12.8
Pilkington Optiphon™ 16,8	41	-1	-3	16.8
Pilkington Optiphon™ 20,8	42	-1	-3	20.8
Pilkington Optiphon™ 24,8	43	-1	-3	24.8
Dubbel isolerruta				
4 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 6,8	36	-2	-6	26.8
4 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	39	-3	-7	28.8
6 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 6,8	40	-2	-6	28.8
6 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	41	-2	-6	30.8
8 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 6,8	42	-3	-7	30.8
8 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	42	-3	-8	32.8
8 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 10,8	43	-2	-6	34.8
8 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	43	-2	-6	36.8
10 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	44	-2	-6	34.8
10 mm - 18 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	43	-2	-6	36.8
10 mm - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	46	-2	-6	38.8
10 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	44	-1	-5	36.8
Pilkington Optilam™ 9,5 - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	43	-3	-7	38.3
Pilkington Optilam™ 14,8 - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 14,8	47	-1	-3	49.6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	48	-2	-7	37.6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	49	-2	-7	41.6
Pilkington Optiphon™ 10,8 - 24 mm - Pilkington Optiphon™ 16,8	52	-2	-6	51.6
Pilkington Optiphon™ 12,8 - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 14,8	51	-2	-6	43.6
Pilkington Optiphon™ 12,8 - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 16,8	51	-1	-6	45.6
Pilkington Optiphon™ 12,8 - 20 mm - Pilkington Optiphon™ 16,8	51	-1	-4	49.6
Trippel isolerruta				
6 mm - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	42	-3	-8	42.8
6 mm - 14 mm - 4 mm - 14 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	43	-2	-7	44.8
6 mm - 16 mm - 4 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	42	-2	-7	50.8
8 mm - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	43	-2	-7	44.8
8 mm - 16 mm - 4 mm - 16 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	45	-3	-7	52.8
8 mm - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 10,8	44	-2	-7	48.8
8 mm - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	45	-1	-5	50.8
8 mm - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	46	-2	-6	54.8
10 mm - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	46	-1	-3	56.8
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 8,8	46	-2	-7	45.6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 10,8	47	-2	-7	49.6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	49	-1	-7	51.6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 14 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	49	-1	-6	53.6
Pilkington Optiphon™ 8,8 - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington Optiphon™ 12,8	50	-2	-7	55.6

R_w (C;C_{tr}) enligt SS-EN 717-1.

Isolerrutor med 90% argon.

För att räkna fram andra data, använd Pilkington Spectrum online <https://spectrum.pilkington.com> eller Pilkington Spectrum mobilapp.

Denna publikation innehåller endast en generell beskrivning av produkten. Ytterligare detaljer kan möjligen erhållas från din lokala leverantör av Pilkingtonglas. Det åligger varje enskild användare att försäkra sig om att produkten används på rätt sätt och i överensstämmelse med gällande föreskrifter, normer, riktlinjer, lagar, praxis eller andra krav. Så långt gällande lagar medger, friskriver sig Nippon Sheet Glass Co. Ltd. inklusive dotterbolag allt ansvar för fel eller brister i denna publikation såväl som konsekvenser av att förlita sig på den. Pilkington, "Optiphon" och "Optilam" är varumärken som ägs av Nippon Sheet Glass Co. Ltd, eller dotterbolag.

 CE-märkning säkerställer att en produkt följer den harmoniserade europeiska normen.
CE-märkningen, inklusive deklarerade värden för varje produkt, finns på www.pilkington.com/CE.



Pilkington Floatglas AB

Box 530, 301 80 Halmstad

Tel. 035-15 30 00

info@se.nsg.com

www.pilkington.se